

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNi-1	Resistenza	N/mm ²	420		
	Limite Elastico	N/mm ²	240	0.8	1000
	Allungamento (5d)	%	20	1	1000
	Resilienza KV	J (-196°C)	130	1.2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	240	1.6	1000
EN-ISO 18274 : S Ni 2061	Durezza	HB	120	2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura del nichel puro tipo 200 e 201 anche con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022