

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	710		
	Limite Elastico	N/mm ²	400	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	22	1.6	1000
	Durezza	HB	>190	2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.7 :				2.4	1000
ERCuNiAl				3.2	1000
EN-ISO 24373 :					
S Cu 6328					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Bacchetta in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022