

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	440		
	Limite Elastico	N/mm ²	220	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	30	2.4	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	90	3.2	1000
	Durezza	HB	140		
AWS-ASME II C. SFA 5.7 : ERCuAl-A2	Temperatura di fusione	°C	1030 - 1040		
EN-ISO 24373 : S Cu 6180					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura e ricarica su bronzi di alluminio resistenti alla corrosione salina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016