

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



537

Limite Elastico
Allungamento (5d)
Durezza

N/mm²
%
HB

345
20
210

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1200
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 2

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 2.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/12/2021