

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



540C

Dopo PWHT

Resistenza	N/mm ²	>930
Limite Elastico	N/mm ²	>725
Allungamento (5d)	%	>5

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 630

EN-ISO 14343-B :
SS 630

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili martensitici tipo AISI 630.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021