

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

	Resistenza	N/mm ²	>760	Ø (mm)	L (mm)
	Limite Elastico	N/mm ²	>550	1	1000
	Allungamento (5d)	%	>18	1.2	1000
				1.6	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.9 : ER 2594				2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000
EN-ISO 14343-A : W 25 9 4 N L					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/07/2021