

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



542

Durezza

HRC
(20°C)

60 - 64

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6

1000

2.4

1000

3.2

1000

WERKSTOFF n. :

1.3343

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Acciaio rapido per riporti resistenti a forte abrasione da plastica e metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/05/2022