SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

54LB

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	>560		
Limite Elastico	N/mm²	>380	2.5	300
Allungamento (5d)	%	>35	3.2	350
Resilienza KV	J (20ºC)	>90	4	350
Resilienza KV	J (-196ºC)	>30		

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E308L-15

ISO 3581-A :
E 19 9 L B 42

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura in tutte le posizioni di acciai inox serie AISI 304.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017