

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	720		
	Limite Elastico	N/mm ²	410	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	27	1.6	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	100	2.4	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.14 :				3.2	1000
ERNiCrMo-4				5	1000
EN-ISO 18274 :					
S Ni 6276					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Hastelloy C 276 con elevata resistenza alle alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012