

# SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

|                                                                                   |                   |                   |     | Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|
|  | Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 720 |           |           |
|                                                                                   | Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 410 | 1.2       | 1000      |
|                                                                                   | Allungamento (5d) | %                 | 27  | 1.6       | 1000      |
|                                                                                   | Resilienza KV     | J (20°C)          | 100 | 2.4       | 1000      |
| AWS-ASME II C. SFA 5.14 :                                                         |                   |                   |     | 3.2       | 1000      |
| ERNiCrMo-4                                                                        |                   |                   |     | 5         | 1000      |
| EN-ISO 18274 :                                                                    |                   |                   |     |           |           |
| S Ni 6276                                                                         |                   |                   |     |           |           |

Gas: Argon Puro

## Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Hastelloy C 276 con elevata resistenza alle alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012