

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

					Ø	L
					(mm)	(mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-E	Durezza DOPO	HRC	48			
	INCRUDIMENTO	(20°C)		2.7	1000	
	Durezza DOPO	HRC	32	3.2	1000	
	SALDATURA	(20°C)		4	1000	
	Durezza	HRC	22			
		(500°C)				
	Durezza	HRC	20			
		(600°C)				
	Durezza	HRC	19			
		(700°C)				
Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro						

Campo di impiego

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012