

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



571

Durezza

HRC

57

Ø
(mm)

L
(mm)

(20°C)

3.2

1000

Durezza

HRC

45

4

1000

(500°C)

4.8

1000

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :

ERCoCr-C

Durezza

HRC

34

5

1000

(700°C)

6.4

1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per riporti con massima resistenza all'usura e alla corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012