

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	780		
	Limite Elastico	N/mm ²	600	1.6	1000
	Allungamento (5d)	%	30	2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	90	2.4	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNiMo-7				3.2	1000

EN-ISO 18274 :

S Ni 1066

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Hastelloy B2 con elevata resistenza alla corrosione da acidi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/03/2012