

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

				Ø	L
				(mm)	(mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-A	Durezza	HRC	42		
		(20°C)		2.5	1000
	Durezza	HRC	31	2.7	1000
		(500°C)		3.2	1000
	Durezza	HRC	27	4	1000
		(600°C)		5	1000
	Durezza	HRC	25	6.4	1000
		(700°C)		8	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Stellite grado 6, riporti su attrezzature lavoranti sotto usura abrasiva ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/09/2021