

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



*In funzione delle condizioni di lavorazione a
freddo*

EN 14700 :

T Z Co

Durezza DOPO HRC 22 - 45
SALDATURA (20°C)

Ø L
(mm) (mm)

3.2 1000
4 1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/03/2020