

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



577MY

*In funzione delle condizioni di lavorazione a
freddo*

EN 14700 :

T Z Co

Durezza DOPO

HRC

22 - 45

SALDATURA

(20°C)

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

1000

4

1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/04/2020