

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



585

Resistenza	N/mm ²	620
Limite Elastico	N/mm ²	495
Allungamento (5d)	%	25
Durezza DOPO	HRC	37 - 42
INCRUDIMENTO	(20°C)	
Durezza DOPO	HB	200 - 220
SALDATURA		

Gas: Argon Puro

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Barretta TIG per riporti su stampi resistenti ad impieghi fino a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2014