

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



590NI/1

Durezza DEI GRANI

HV (20°C)

1300 -
1600

Ø
(mm)

L
(mm)

-

450

Durezza DELLA
MATRICE

HRC
(20°C)

46

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta sinterizzata con scaglie in WC di pezzatura 0,8-1,6 mm in matrice base nichel autoflussante

Disponibilità magazzino: Non disponibile

Revisione 0.0 - 23/07/2013