

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



596GR

Durezza DEI GRANI HV 2500 - 3500

Durezza DELLA MATRICE HRC 38 - 42

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
4	
6	
8	

Campo di impiego

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/07/2006