

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



603T

DIN 32522 :

BAB7 6434AC8-3-16

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	2.1
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	800 A

Campo di impiego

Saldatura su piccoli spessori in passata unica con fili a base di nichel tipo KOY 338UP-345UP.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005