

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



EN-ISO 14174 :
S A AB 1 67 AC H5

Tipologia	AGGLOMERATO RUTILBASICO
Indice di basicità	1.7
Granulometria	2 - 16 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	1400 A

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente semi-basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2021