

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



608B

EN-ISO 14174 :

S A FB 1 55 AC H5

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	2.6
Granulometria	2 - 20 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	800 A

Campo di impiego

Flusso agglomerato basico per saldatura di acciai bassolegati 2,25Cr-1Mo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2021