

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



616

EN-ISO 14174 :

S A FB 1 55 DC H5

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	3.0
Granulometria	0.2 - 1.6 mm
Corrente	= +
Corrente massima	700 A

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai bassolegati tipo

P91/P92

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2021