

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



619

EN-ISO 14174 :

SA FB1 54 DC

Tipologia

AGGLOMERATO BASICO

Indice di basicità

4.1

Granulometria

0.4 - 1.4 mm

Corrente

=~ ±

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021