

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- BASE NICHEL



**630**

Tipologia

AGGLOMERATO BASICO

Indice di basicità

2.3

Granulometria

0.4 - 1.4 mm

Corrente

= +

**DIN 32522 :**

BFB7 6813DC+15B-3-16

**Campo di impiego**

Ricarica in arco sommerso con nastri in lega base nichel tipo Inconel 600-625 e Hastelloy C276.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005