

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



8317T

Durezza	HV	1000
Granulometria	µm	5 - 45

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA, HVOF, PLASMA
SPRAY

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno cobaltato da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/07/2016