

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



8317Z

Durezza	HV	1000
Granulometria	µm	75 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno cobaltato da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006