

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



28S

Resistenza	N/mm ²	470
Limite elastico	N/mm ²	310
Allungamento (5d)	%	34
Resilienza KV	J (20°C)	180

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

Campo di impiego

Saldatura del Ni e unioni eterogenee.

Applicazioni

Impianti per il trattamento dei gas alogeni, di clorurazione, per il trattamento di prodotti organici a base di cloro, fabbricazione del sapone, della carta (riporto su rulli di pressatura), industria alimentare e farmaceutica, evaporatori, concentratori e condensatori, secchi, recipienti e condotte.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017