

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



911XL

EN-ISO 17672 :

Cu 773

Resistenza	N/mm ²	650
Allungamento (5d)	%	18 - 20
Durezza	HB	180
Temperatura di fusione	°C	890 - 920

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855

Ø
(mm)

1.5

2

3

4

5

6

Campo di impiego

Lega CuZnNi universale per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2022