

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917D8

Resistenza	N/mm ²	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 770

Ø
(mm)

EN-ISO 3677 :
B-Cu92P-710/770

1.5
2
2.5
3
4

EN-ISO 17672 :
CuP 182

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/07/2016