

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917SN7

Resistenza	N/mm ²	250
Allungamento (5d)	%	5
Temperatura di fusione	°C	690 - 700

Ø
(mm)

2
3

EN 1044 :
CP 302

EN-ISO 17672 :
CuP 386

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/01/2019