

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



**922AN12**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	350
Allungamento (5d)	%	23
Temperatura di fusione	°C	640 - 680

Ø  
(mm)

1.5

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**

BAG-36

**EN 1044 :**

AG 104

**EN-ISO 17672 :**

Ag 145

*Tipo di lega: ANELLI*

*Disossidante: KOY 864D, KOY 866D*

### **Campo di impiego**

Lega ternaria priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/05/2013