

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



**923**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 370       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 24        |
| Temperatura di fusione | °C                | 690 - 810 |

Ø  
(mm)

1  
1.5  
2  
3

**EN 1044 :**

AG 206

**EN-ISO 3677 :**

B Cu44ZnAg(Si) 690-810

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

### **Campo di impiego**

Lega in barretta per saldobrasature al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/12/2020