

# SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |           |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 500       | Ø<br>(mm) |
| Allungamento (5d)      | %                 | 18        | 1.5       |
| Temperatura di fusione | °C                | 665 - 755 | 2         |

**EN 1044 :**

AG 107

**EN-ISO 17672 :**

Ag 130

**EN-ISO 3677 :**

B Cu36ZnAgSn 665-755

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

## **Campo di impiego**

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016