

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 360 - 400 |
| Allungamento (5d)      | %                 | 15        |
| Temperatura di fusione | °C                | 610 - 780 |

Ø  
(mm)

1

*Tipo di lega:* ROTOLO

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

### **Campo di impiego**

Filo in lega per saldobrasature in impieghi universali.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006