

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



930

Resistenza	N/mm ²	380
Allungamento (5d)	%	30
Temperatura di fusione	°C	600 - 690

Ø
(mm)

DIN 8513 :

L-Ag30Cd

0.7

1

1.5

2

3

EN 1044 :

AG 306

EN-ISO 3677 :

B-Ag30CuZnCd-610/690

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega universale per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/01/2007