

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm ²	380	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	30	1.5
Temperatura di fusione	°C	600 - 690	2

DIN 8513 :

L-Ag30Cd

EN 1044 :

AG 306

EN-ISO 3677 :

B-Ag30CuZnCd-610/690

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega minirivestita universale di colore azzurro per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006