

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



930S

DIN 8513 :

L-Ag25Cd

EN 1044 :

AG 307

EN-ISO 3677 :

B-Cu30ZnAgCd-605/720

Resistenza	N/mm ²	380
Allungamento (5d)	%	28
Temperatura di fusione	°C	605 - 720

Ø
(mm)

1
1.5
2

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega con elevata scorrevolezza per impiego generale nei lavori in serie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006