

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



933F

Resistenza	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	°C	605 - 660

Ø
(mm)

1.5
2
3

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale molto fluida per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006