

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 410       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 35        |
| Temperatura di fusione | °C                | 620 - 655 |

Ø  
(mm)

1

**EN 1044 :**

AG 102

**EN-ISO 17672 :**

Ag 156

*Tipo di lega:* ANELLI

*Disossidante:* KOY 866IND, KOY 866D

### **Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022