

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



943F

Resistenza	N/mm ²	580 - 700
Durezza	HB	260
Temperatura di fusione	°C	830 - 860

Ø
(mm)

2
3
4

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Barretta rivestita per ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016