

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**956F**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 450       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 32        |
| Durezza                | HB                | 100       |
| Temperatura di fusione | °C                | 886 - 890 |

Ø  
(mm)

1.5  
2  
3  
5

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Campo di impiego**

Barretta rivestita in rame-zinco per la saldobrasatura della ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016