

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO



Resistenza	N/mm ²	100 - 130	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	15	1.6
Temperatura di fusione	°C	440 - 480	1.7
			2
<i>Tipo di lega:</i> ROCCHETTO ANIMATO			3
			6
<i>Disossidante:</i> INCORPORATO NELLA LEGA			10

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2021