

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



BW40

Durezza DEL GRANO DI	HV	2100
WC		

Durezza DEL LEGANTE	HV	242
---------------------	----	-----

Granulometria	μm	20 - 106
---------------	----	----------

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti extraduri per brasatura di placchette di metallo duro su attrezzi da perforazioni in genere.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021