

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



BW49

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HV 480

Granulometria μm 16 - 63

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006