

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



BW49T

Durezza DEL GRANO DI HV 1275
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62 - 67

Granulometria μm 20 - 53

Tipo impianto: HVOF, PLASMA SPRAY

Campo di impiego

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006