

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**CWF0,5**

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| Durezza       | HV | 1800      |
| Granulometria | µm | 160 - 600 |

*Tipo impianto:*

**Campo di impiego**

Carburi di tungsteno frantumato da miscelare con legante ferro-nichel-rame.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006