

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW2101**

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 755 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 590 |
| Allungamento (5d) | %                 | 29  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 50  |
| Resilienza KV     | J (-40°C)         | 38  |

Ø  
(mm)

1.2

**WERKSTOFF n. :**

1.4162

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Filo animato austeno-ferritico per la saldatura del "lean duplex".

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2010