

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW308H**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 308HT1-1/4

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >550 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >350 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |
| Resilienza KV     | J (0°C)           | 72   |

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN-ISO 17633-A :**  
TZ 19 9 H R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox serie AISI 304H ad elevato tenore di carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016