

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW309LH

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E309LT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO₂, CO₂

Campo di impiego

Saldature di acciai inox tipo AISI 309L sottoposte ad ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/07/2015